

semperguard® nitrile comfort



Guantes de nitrilo cómodos, libres de polvo, ideales para exámenes médicos, contacto con alimentos y protección personal contra riesgos químicos y biológicos.



240 mm AQL 1.5 NO ESTÉRIL 0.16 mm

Protege
contra
patógenos

Ofrece protección contra bacterias, hongos y virus, incluidos el SARS-CoV-2, la hepatitis B y C y el VIH.

Control en
el manejo
de objetos

Dedos texturizados que dan un agarre más efectivo y seguro evitando accidentes por caída de objetos.

Aprobado
para el uso
en alimentos

Su color azul lo hace ideal para la manipulación de alimentos siguiendo los estándares HACCP.

Evita
alergias

Libre de proteínas de látex y de polvo, lo que reduce el riesgo de alergia tipo I y dermatitis de contacto irritante.

Tallas

S
6/7

M
7/8

L
8/9

XL
9/10

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo	Guante para examen y protección personal, sin polvo, no estéril, desechable.
Etiquetado	Información impresa en la caja dispensadora
Forma	Ambidiestros
Material	Nitrilo
Color	Azul
Superficie	Puño enrollado / dedos texturizados
Vida útil	5 años
Presentación	100 uds./dispensador S, M, L 90 uds./dispensador XL



semperguard® nitrile comfort



Conformidad con estándares internacionales de calidad	Descripción
Certificación de calidad	Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001) Dispositivos médicos (ISO 13485) Sistema de gestión ambiental (ISO 14001) Seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001)
Reglamentos	Reglamento para productos sanitarios MDR (UE) 2017/745: Clase I Reglamento EPP (UE) 2016/425: Categoría III Reglamento (CE) 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
Normas y estándares	Guantes de protección general (EN ISO 21420) Protección contra productos químicos (EN ISO 374-1 Tipo B, KPT) Resistencia a la penetración de productos químicos y microorganismos (EN ISO 374-2) Impermeabilidad frente a productos químicos (EN 16523-1) Resistencia a la degradación por productos químicos (EN ISO 374-4) Protección contra microorganismos (ISO 374-5) Protección contra radiación ionizante y contaminación radioactiva (EN 421) Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros (EN 455-1 según muestreo ISO 2859-1) Requisitos y ensayos para la determinación de las propiedades físicas (EN 455-2) Requisitos y ensayos para la evaluación biológica (EN 455-3) Requisitos y ensayos para la determinación de la vida útil (EN 455-4) Especificación para guantes de examen de nitrilo para aplicaciones médicas (ASTM D6319) Resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre (ASTM F1671/F1671M)

NIVEL DE PROTECCIÓN

Espesor de doble pared	mm	mil	Norma
Dedo	0,20	7,8	ASTM D6319
Palma	0,16	6,3	
Puño	0,12	4,7	
Longitud	Mediana		Norma
Desde la punta del dedo del medio hasta el borde del puño	≥ 240 mm		EN 455-2
Ausencia de microagujeros	Nivel de rendimiento		Norma
Nivel aceptable de calidad (AQL)	≤ 1,5 - Nivel 2		EN 455-1 ISO 2859-1
Resistencia mecánica			
Fuerza de rotura	Resistencia a la tracción		Elongación a la rotura
Mediana: ≥ 6 N Norma: EN 455-2	Mínimo: 14 MPa Norma: ASTM D6319		Mínimo: 400% Norma: ASTM D6319

PROPIEDADES FÍSICAS